



0038

PROBISA, PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U.
C/ Gobelos, 25-27. 28023 - MADRID

14

0038/CPR/MAD/20130018/B2

EN 14023:2010

Betún modificado con caucho PMB 45/80-60C

Betún modificado con caucho (NFU), para fabricación de mezclas bituminosas

Requisitos técnicos	Valores característicos	Prestaciones y clase prestacional
Penetración a 25 °C	57	45-80 (Clase 4)
Punto de reblandecimiento	63,8	≥ 60 (Clase 6)
Fuerza-Ductilidad a 5°C	5,59	≥ 3 (Clase 2)
Recuperación elástica a 25 °C	52	≥ 50 (Clase 5)
Fragilidad Fraass	-12	≤ -10 (Clase 5)
Estabilidad al almacenamiento		
- Dif. Punto reblandecimiento	4	≤ 5 (Clase 2)
- Dif. Penetración	6	≤ 9 (Clase 2)
<u>Ligante tras someterse a RTFOT</u>		
Cambio de masa	0,01	≤ 1 (Clase 5)
Penetración retenida	60	≥ 60 (Clase 7)
Incremento Punto Reblandecimiento	9	≤ 10 (Clase 3)